













Sun Code	PIGMATEX®	Colour Index	g/kg	Light Fastness	Weather Fastness	Wash Fastness 95°C	Dry Cleaning Fastness	PVC Fastness	Dry Heat Fastness 180°C	Discharge (Rongalit ST)
C060451	Yellow 3G Gelb 3G Jaune 3G	PY 17	30 5 1	6-7 5-6 5	- - -	5 5 -	4 4 -	4-5 4-5 -	5 5 -	+ + -
C060456	Yellow 2GNA Gelb 2GNA Jaune 2GNA	PY 155	40 7 1	7-8 7 6-7	- 7-8 6	5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 5 -	5 5 5	+ + -
C060454	Yellow 2G Gelb 2G Jaune 2G	PY 14	30 5 1	6 4-5 3	- - -	5 5 -	4 3-4 -	4 4 -	5 5 5	+ + -
C060458	Yellow 2GL Gelb 2GL Jaune 2GL	PY 13	30 5 1	6-7 6 4	- - -	5 5 -	4 3-4 -	4-5 4-5 -	5 5 5	+ + -
C060457	Brilliant Yellow RNA Brillantgelb RNA Jaune Brillant RNA	PY 155 / PY 139	50 8 1	7-8 7 6-7	- 7 6	2G ¹⁾ 3G ¹⁾ -	4-5 4-5 4	4-5 5 -	5 4-5 4-5	(+) (+) -
C060453	Golden Yellow RF Goldgelb RF Jaune Or RF	PY 83	30 5 1	6-7 6-7 6	- 6 1	5 5 -	4 4 -	5 5 -	5 5 5	+ + -
C060452	Brilliant Yellow RN Brillantgelb RN Jaune Brillant RN	PY 83 / PY 13	30 5 1	6-7 6 5	- 6 1	5 5 -	3-4 3-4 -	4 4 -	5 5 5	+ + -
C060455	Yellow K Gelb K Jaune K	PY 42	30 5 1	8 8 8	- 8 8	5 5 -	4-5 4-5 -	5 5 -	5 5 5	+ + -
C060461	Orange OL	PO 34	25 4 1	6-7 5-6 4	- - -	5 5 -	3-4 3 -	4 4-5 -	5 5 4-5	+ + -
C030465	Orange RC	PO 5	30 5 1	6-7 5 4	- 6-7 4	4-5 4-5 3	2-3 1 -	1 1 -	4-5 M 4M 2 M	- - -
C060418	Scarlet YDC Scharlach YDC Ecarlate YDC	N.A.	30 5 1	6-7 5-6 4	- - -	5 5 3-4	4 4 -	4 4-5 -	5 5 5	+ (+) -
C030417	Red FGC Rot FGC Rouge FGC	PR 112	30 5 1	7 5 4	- 7 6	5 5 4	1 1 -	1 1 -	4-5 M 4M 2-3	- - -
C060411	Red BNG Rot BNG Rouge BNG	PR 210	30 5 1	6 5 4	- - -	5 5 5	4 4 4	3 3-4 -	5 5 4-5	+ (+) -
C060412	Red BN Rot BN Rouge BN	PR 170	30 5 1	6-7 6 6	- 5 1	5 5 -	4 4 -	4 4-5 -	5 5 5	+ (+) -
C060419	Red 2B Rot 2B Rouge 2B	PR 146	30 5 1	6 5 5	- - -	5 5 -	4 4 -	3-4 4 -	5 4-5 4	+ + -
C060414	Rubine 2B Rubin 2B Rubis 2B	PR 184	30 5 1	6 5 4	- - -	5 5 -	4 3-4 -	3 3 -	5 5 4-5	+ + -

Sun Code	PIGMATEX®	Colour Index	g/kg	Light Fastness	Weather Fastness	Wash Fastness 95°C	Dry Cleaning Fastness	PVC Fastness	Dry Heat Fastness 180°C	Discharge (Rongalit ST)	
C060421		Brilliant Pink 3BW Brillantrose 3BW Rose Brillant 3BW	PV 19	30	7	-	4-5	4	4-5	5	+
				6	6-7	5	4	5	5	+	
				1	6	6	-	-	5	+	
C060416		Fuchsia BW	PR 122	20	7-8	-	4-5	4-5	5	+	
				3	7-8	8	4	5	5	+	
				1	7	7	-	-	5	+	
C060480		Violet 4B Violett 4B	PV 23	30	7-8	-	5	4	5	+	
				5	7	6	3-4	4-5	5	(+)	
				1	7	2	-	-	5	(+)	
C030480		Violet 5BC Violett 5BC	PV 23	20	7-8	-	5	4	5	+	
				3	7	7	3-4	4-5	4-5	(+)	
				1	6-7	7	3-4	-	4-5	(+)	
C060434		Navy RN Marine RN	PB 15:1 / PV 23	30	7-8	-	5	3-4	5	+	
				5	7-8	6-7	3-4	5	5	(+)	
				1	7	6 (G)	-	-	5	(+)	
C060430		Blue 2G Blau 2G Bleu 2G	PB 15:1	30	7-8	-	5	3-4	5	+	
				5	7	8	3-4	5	5	(+)	
				1	7	7	-	-	4	.	
C060433		Blue 3GN-80 Blau 3GN-80 Bleu 3GN-80	PB 15:3	30	7-8	-	5	4	5	+	
				5	7-8	8	4	5	4-5	+	
				1	7	7	-	3-4	-	4-5	
C060470		Green B Grün B Vert B	PG 7	20	7-8	-	5	4-5	5	+	
				3	7-8	8	4-5	5	5	+	
				1	7-8	8	-	-	5	+	
C060446		Brown R Braun R Brun R	PR 101	30	7-8	-	5	4-5	5	+	
				5	7-8	8	4-5	4	5	(+)	
				1	7-8	8	-	-	5	(+)	
C060448		Dark Brown LT Dunkelbraun LT Brun fonce LT	PR 101 mix	30	8	-	5	4-5	5	+	
				5	7-8	7	4	5	5	+	
				1	7-8	7	-	-	5	+	
C060401		Black NG Schwarz NG Noir NG	PBI 7	40	7-8	-	5	4	5	+	
				7	7-8	8	4	5	5	+	
				1	7	8	-	-	5	+	
C060404		Black F Schwarz F Noir F	PBI 7	40	7-8	-	5	4	5	+	
				7	7-8	8	4	5	5	+	
				1	7	8	-	-	5	+	

Xenon light, ISO 105-B02

Weather, 300 hours, ISO 105-B04

Washing, 95°C, ISO 105-C04 *) House hold wash 90°C

Dry cleaning (perchloroethylene), ISO 105-D01

PVC coating, ISO 105-X10

Dry heat, 180°C, ISO 105-P01 (M = migrate)

Discharge, + = suitable (+) = partly suitable - = not suitable

PIGMATEX® is a full range of highly concentrated aqueous pigment dispersions designed for textile, nonwoven, coatings and specialty applications. They are based on mainly non-ionic surfactants and urea/glycerine as humectant. The dispersions are APEO free.

The information is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben dienen nur als Alhaltspunkte und sind ohne Gewähr.

Les renseignements contenus dans cette fiche d'information sont donnés à titre indicatif mais sans aucun engagement de notre part.

11-2007