













Sun Code	PIGMATEX®		Colour Index	g/kg	Light Fastness	Weather Fastness	Wash Fastness 95°C	Dry Cleaning Fastness	PVC Fastness	Dry Heat Fastness 180°C	Discharge (Rongalit ST)
C060451		Yellow 3G	PY 17	30	6-7	-	5	4	4-5	5	+
Gelb 3G		5		5-6	-	5	4	4-5	5	+	
Jaune 3G		1		5	-	-	-	-	-	-	
C060456		Yellow 2GNA	PY 155	40	7-8	-	5	4-5	4-5	5	+
Gelb 2GNA		7		7	7-8	5	4-5	5	5	+	
Jaune 2GNA		1		6-7	6	5	4-5	-	5	+	
C060454		Yellow 2G	PY 14	30	6	-	5	4	4	5	+
Gelb 2G		5		4-5	-	5	3-4	4	5	+	
Jaune 2G		1		3	-	-	-	-	5	+	
C060458		Yellow 2GL	PY 13	30	6-7	-	5	4	4-5	5	+
Gelb 2GL		5		6	-	5	3-4	4-5	5	+	
Jaune 2GL		1		4	-	-	-	-	5	+	
C060457		Brilliant Yellow RNA	PY 155 / PY 139	50	7-8	-	2G ¹⁾	4-5	4-5	5	(+)
Brillantgelb RNA		8		7	7	3G ¹⁾	4-5	5	4-5	(+)	
Jaune Brillant RNA		1		6-7	6	-	4	-	4-5	(+)	
C060453		Golden Yellow RF	PY 83	30	6-7	-	5	4	5	5	+
Goldgelb RF		5		6-7	6	5	4	5	5	+	
Jaune Or RF		1		6	1	-	-	-	5	+	
C060452		Brilliant Yellow RN	PY 83 / PY 13	30	6-7	-	5	3-4	4	5	+
Brillantgelb RN		5		6	6	5	3-4	4	5	+	
Jaune Brillant RN		1		5	1	-	-	-	5	+	
C060455		Yellow K	PY 42	30	8	-	5	4-5	5	5	+
Gelb K		5		8	8	5	4-5	5	5	+	
Jaune K		1		8	8	-	-	-	5	+	
C060461		Orange OL	PO 34	25	6-7	-	5	3-4	4	5	+
4				5-6	-	5	3	4-5	5	+	
1				4	-	-	-	4-5	+		
C030465		Orange RC	PO 5	30	6-7	-	4-5	2-3	1	4-5 M	-
5				5	6-7	4-5	1	1	4M	-	
1				4	4	3	-	-	2 M	-	
C060418		Scarlet YDC	N.A.	30	6-7	-	5	4	4	5	+
Scharlach YDC		5		5-6	-	5	4	4-5	5	(+)	
Ecarlate YDC		1		4	-	3-4	-	-	5	(+)	
C030417		Red FGC	PR 112	30	7	-	5	1	1	4-5 M	-
Rot FGC		5		5	7	5	1	1	4M	-	
Rouge FGC		1		4	6	4	-	-	2-3	-	
C060411		Red BNG	PR 210	30	6	-	5	4	3	5	+
Rot BNG		5		5	-	5	4	3-4	5	(+)	
Rouge BNG		1		4	-	5	4	-	4-5	(+)	
C060412		Red BN	PR 170	30	6-7	-	5	4	4	5	+
Rot BN		5		6	5	5	4	4-5	5	(+)	
Rouge BN		1		6	1	-	-	-	5	(+)	
C060419		Red 2B	PR 146	30	6	-	5	4	3-4	5	+
Rot 2B		5		5	-	5	4	4	4-5	+	
Rouge 2B		1		5	-	-	-	-	4	+	
C060414		Rubine 2B	PR 184	30	6	-	5	4	3	5	+
Rubin 2B		5		5	-	5	3-4	3	5	+	
Rubis 2B		1		4	-	-	-	-	4-5	+	

Sun Code	PIGMATEX®	Colour Index	g/kg	Light Fastness	Weather Fastness	Wash Fastness 95°C	Dry Cleaning Fastness	PVC Fastness	Dry Heat Fastness 180°C	Discharge (Rongalit ST)	
C060421		Brilliant Pink 3BW Brillantrose 3BW Rose Brillant 3BW	PV 19	30	7	-	4-5	4	4-5	5	+
				6	6-7	5	5	4	5	5	+
				1	6	6	-	-	-	5	+
C060416		Fuchsia BW	PR 122	20	7-8	-	4-5	4-5	5	5	+
				3	7-8	8	5	4	5	5	+
				1	7	7	-	-	-	5	+
C060480		Violet 4B Violett 4B	PV 23	30	7-8	-	5	4	4	5	+
				5	7	6	5	3-4	4-5	5	(+)
				1	7	2	-	-	-	5	(+)
C030480		Violet 5BC Violett 5BC	PV 23	20	7-8	-	5	4	4	5	+
				3	7	7	5	3-4	4-5	4-5	(+)
				1	6-7	7	5	3-4	-	4-5	(+)
C060434		Navy RN Marine RN	PB 15:1 / PV 23	30	7-8	-	5	3-4	4-5	5	+
				5	7-8	6-7	5	3-4	5	5	(+)
				1	7	6 (G)	-	-	-	5	(+)
C060430		Blue 2G Blau 2G Bleu 2G	PB 15:1	30	7-8	-	5	3-4	5	5	+
				5	7	8	5	3-4	5	5	(+)
				1	7	7	-	-	-	4	.
C060433		Blue 3GN-80 Blau 3GN-80 Bleu 3GN-80	PB 15:3	30	7-8	-	5	4	5	5	+
				5	7-8	8	5	4	5	4-5	+
				1	7	7	-	3-4	-	4-5	+
C060470		Green B Grün B Vert B	PG 7	20	7-8	-	5	4-5	5	5	+
				3	7-8	8	5	4-5	5	5	+
				1	7-8	8	-	-	-	5	+
C060446		Brown R Braun R Brun R	PR 101	30	7-8	-	5	4-5	5	5	+
				5	7-8	8	4-5	4	5	5	(+)
				1	7-8	8	-	-	-	5	(+)
C060448		Dark Brown LT Dunkelbraun LT Brun fonce LT	PR 101 mix	30	8	-	5	4-5	4-5	5	+
				5	7-8	7	5	4	5	5	+
				1	7-8	7	-	-	-	5	+
C060401		Black NG Schwarz NG Noir NG	PBI 7	40	7-8	-	5	4	5	5	+
				7	7-8	8	5	4	5	5	+
				1	7	8	-	-	-	5	+
C060404		Black F Schwarz F Noir F	PBI 7	40	7-8	-	5	4	5	5	+
				7	7-8	8	5	4	5	5	+
				1	7	8	-	-	-	5	+

Xenon light, ISO 105-B02

Weather, 300 hours, ISO 105-B04

Washing, 95°C, ISO 105-C04 *) House hold wash 90°C

Dry cleaning (perchloroethylene), ISO 105-D01

PVC coating, ISO 105-X10

Dry heat, 180°C, ISO 105-P01 (M = migrate)

Discharge, + = suitable (+) = partly suitable - = not suitable

PIGMATEX® is a full range of highly concentrated aqueous pigment dispersions designed for textile, nonwoven, coatings and specialty applications. They are based on mainly non-ionic surfactants and urea/glycerine as humectant. The dispersions are APEO free.

The information is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben dienen nur als Alhaltspunkte und sind ohne Gewähr.

Les renseignements contenus dans cette fiche d'information sont donnés à titre indicatif mais sans aucun engagement de notre part.

11-2007